

緑化工用 **アクリル系高分子養生剤**

## ルナゾール<sup>®</sup> AN

### 特長

- ルナゾール<sup>®</sup>ANは、**アクリル系高分子樹脂**から成り乾燥皮膜は柔軟性に富み 悪天候によるのり面の崩壊を防ぎます。
- ルナゾール<sup>®</sup>ANは、**太陽光によるUV(紫外線)**に対し劣化しにくい養生剤です。
- ルナゾール<sup>®</sup>ANは、**柔軟な乾燥皮膜(伸度=1500%)**である事から種子の発芽に対し悪影響を及ぼす事はありません。
- ルナゾール<sup>®</sup>ANは、**環境汚染のa原因と疑われているフタル酸エステルを含みません。**  
また、**APEO(アルキルフェニルエトキシレート)型の界面活性剤を一切使用していません。**
- 厚層吹付け、客土吹付け、種子吹付け、飛散防止、土壌固化等の各種工法に適しております。
- 包装は、**18kg石油缶と20kg段ボール**の2種類です。

### 性質

主成分	アクリル系高分子樹脂
外観	白色にして均一な乳化液
粘度(BL型, 12 rpm, 23℃)	2,500 mPa・s 以下
凍解安定性	-18℃
最低造膜温度	0℃
皮膜伸度	1,500%(15倍)
BOD・COD	基準値
重金属の含有	基準値
発芽性	合格
使用量	種子吹き : 50 g / m <sup>2</sup> ~ 客土吹き : 4 ~ 6 kg / m <sup>3</sup> 飛砂防止 : 80 ~ 120 g / m <sup>2</sup> 厚層吹き : 4 ~ 6 kg / m <sup>3</sup>

#### 取扱いと貯蔵上の注意

##### (取扱い)

保管中や使用後は確実にフタをして下さい。  
引火の危険や溶剤公害の心配がありません。  
商品ラベルに記載されている情報を参照下さい。

##### (貯蔵)

直射日光下での貯蔵は避け、なるべく屋内もしくは  
5~30℃で貯蔵してください。  
寒冷地では、屋内保管においても十分に注意し  
できましたら毛布等かぶせて下さい。

**株式会社 イズカ**〒693-0043 島根県出雲市長浜町337-13  
TEL (0853) 28-2688(代) FAX (0853) 28-2802  
E-mail: info@izuka.co.jp http://www.izuka.co.jp